



# Caparol Extra

- vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpouštědel
- třída oděru za mokra 3 podle normy ÖNORM EN 13300

## Popis výrobku

### Účel použití:

Na veškeré běžné plochy stěn a stropů ve vnitřních místnostech u novostaveb i v restaurátorském sektoru.

### Vlastnosti:

- ředitelná vodou, ekologická a s minimálním zápachem
- třída oděru za mokra 3 podle normy ÖNORM EN 13300
- difuzní, hodnota  $s_d < 0,1$  m
- vysoká krycí schopnost
- přílnavá

### Pojivová báze:

disperze syntetické pryskyřice

### Lesk:

matný

### Velikost balení:

25 kg

### Barevný odstín:

bílý jako skladové zboží. Tónované zboží na objednání.

### Skladování:

V chladném a nemrazivém prostředí. Skladovací stabilita v originálních uzavřených nádobách 12 měsíců.

## Zpracování

### Nanášení nátěru:

*Základní nátěr:* Barva Caparol Extra, ředěná max. 20 % vody.

*Finální nátěr:* Barva Caparol Extra, ředěná max. 10 % vody.

### Postup nanášení:

Natíráním, válečkem nebo stříkáním.

### Nanášení přístrojem airless:

úhel nástřiku: 50°  
tryska: 0,021 palce  
tlak: 150 barů

### Minimální teplota při zpracování:

(Teplota okolního vzduchu, materiálu a podkladu při zpracování):  
Nezpracovávejte za teploty pod +5°C.

### Tónování:

Ve výrobě, nebo samostatně barvami Alpinacolor nebo AVA. Při samostatném tónování je třeba požadované celkové množství navzájem promíchat tak, aby se zabránilo rozdílným barevného odstínu.

### Ředění:

čistou vodou (max. 20 %).

### Spotřeba:

Cca 300 g/m<sup>2</sup> na základní a krycí nátěr na hladkém podkladu (směrná hodnota bez záruky, přesnou spotřebu stanovte na zkušební ploše).

### Doba vysychání:

Při +20°C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % bude barva vyschlá na povrchu a schopná dalšího nátěru za 4 - 6 hodin. Při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu se doba vysychání prodlužuje.

### Čistění pracovního nářadí:

Okamžitě po použití vodou.

**Pozor:** Aby bylo možné dosáhnout speciálních vlastností tohoto výrobku, nesmí se míchat s jinými výrobky. Aby se zabránilo značení jednotlivých tahů, zpracovávejte barvou najednou, dokud je mokrá.

### Vhodné podklady

Podklady musí být zbavené nečistot i odpuzujících částic a suché.

### Vápenocementové a cementové omítky:

Pevné normálně nasákové omítky natírejte bez předchozího ošetření.

Na hrubé porézní nasákové omítky, uvolňující písek, použijte základní nátěr přípravkem Caparol Tiefgrund LF, nebo Caparol Penetrace pod disperzní barvy.

### Sádrové omítky:

Základní nátěr přípravkem Caparol Tiefgrund LF, Caparol Penetrace pod disperzní barvy nebo Caparol Haftgrund. Sádrové omítky se slinutou vrstvou předem obruste a očistěte od prachu.

### Sádrové desky:

Na nasákové desky naneste základní nátěr přípravkem Caparol Tiefgrund LF, Caparol Penetrace pod disperzní barvy nebo Caparol Haftgrund.

### Sádrokartonové desky:

Výstupky na povrchu tmelu obruste. Proveďte základní nátěr přípravkem Caparol Tiefgrund LF, Caparol Penetrace pod disperzní barvy nebo Caparol Haftgrund.

#### **Beton:**

Odstraňte případné zbytky odpuzujících látek a látky, uvolňující prach a písek.

#### **Pórobeton:**

Základní nátěr přípravkem Capaplex, zředěným vodou v poměru 1 : 3.

#### **Dřevo a dřevěné materiály:**

Natřete vodorozpuštěnými ekologickými laky Capacryl nebo lazurami Capadur.

#### **Nosné nátěry:**

Matné slabě nasákové nátěry natírejte přímo.

Lesklé povrchy a nátěry lakem zdrsněte. Použijte základní nátěr přípravkem Caparol Haftgrund.

#### **Nenosné nátěry:**

Nenosné nátěry lakem, disperzními barvami nebo vrstvy omítek na bázi umělé pryskyřice a minerální nátěry odstraňte.

#### **Nátěry křehkými barvami:**

Důkladně omyjte. Použijte základní nátěr přípravkem Caparol Haftgrund.

#### **Nenatřené hrubé vláknité tapety, papírové tapety s reliéfem nebo lisovaným vzorem:**

Natírejte bez předchozího ošetření.

#### **Nedržící tapety:**

Odstraňte beze zbytku. Lepidlo a zbytky makulatury omyjte.

#### **Plochy napadené plísní:**

Napadení plísněmi odstraňte. Plochy natřete přípravkem Capatox, a nechte dostatečně vyschnout. Po vyschnutí natřete barvou Indeko-W (zjistěte příčiny napadení plísněmi a odstraňte je).

#### **Plochy se skvrnami od nikotinu, vody, sazí, oleje nebo tuku:**

Opatřete izolujícím základním nátěrem přípravkem Caparol Filtergrund. Na silně znečištěných plochách proveďte finální nátěr přípravkem Caparol IsoDeck.

#### **Malá defektní místa:**

Po předchozí příslušné úpravě opravte tmelem Caparol Akkord podle předpisu na zpracování, případně proveďte dodatečně základní nátěr.

#### **Instrukce:**

Tento výrobek není nebezpečný přípravek ve smyslu zákona o chemikáliích a proto nepodléhá povinnosti označování. Přesto dodržujte běžná bezpečnostní a hygienická

opatření při zacházení s chemickými produkty. Uchovávejte mimo dosah dětí.

#### **Likvidace**

Spalovny zvláštních odpadů. Nelikvidujte s domovním odpadem, ale odevzdávejte na sběrná místa problematických látek. Zabraňte proniknutí do kanalizace, zeminy nebo do vody.

#### **Klíč likvidace odpadů:**

57303 (podle normy ÖNORM S 2100).

**EWC:** 08 01 03

**Třída nebezpečných látek podle VbF** (vyhlášky o hořlavých kapalinách): neuvádí se

**ADR/RID:** neuvádí se

**Určeno jen k průmyslovému zpracování!**

#### **Technické poradenství**

V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů.

V obtížných případech Vám naši odborní poradci poskytnou detailní rady k daným objektům.

#### **Servisní středisko:**

tel. 387 203 402  
fax 387 203 422  
e-mail:  
cbudejovice@caparol.cz

#### **Technická informace - vydání: září 2005**

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však nebudeme zavazováni obsahem této technické informace. Kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.