



Capatect Putzgrund 605

Špeciálny pigmentovaný základný náter s kremenným pieskom na vnútorné aj vonkajšie použitie.

<h3>Popis výrobku</h3>	
Oblasť použitia	Pigmentovaný disperzný základný náter s kremenným pieskom pripravený na použitie na podkladoch s nízkou alebo normálnou nasiakavosťou. Priľnavý základný náter používaný medzi minerálnymi materiálmi a materiálmi na vodnej báze, tzn. je určený na nanášanie disperznej omietky na minerálny tmel rovnako ako na nanášanie minerálnej omietky či tmelu na disperzné materiály.
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • šetrný k životnému prostrediu, riediteľný vodou • jednoduchá aplikácia • dobrá priľnavosť k podkladom s nízkou nasiakavosťou • vyrovnáva nasiakavosť pokladu • dobrá priľnavosť k následným minerálnym či disperzným vrstvám
Materiálová báza	Disperzia akrylátových kopolymérov, pigmenty, minerálne plnivá, voda, aditíva.
Balenie	Vedro, 25 kg.
Odtieň	Biela. Tónovaná pomocou systému ColorExpress. Vzhľadom na prítomnosť prírodných aditív sa môžu vyskytnúť malé rozdiely v odtieňoch. Nejde však o chybu výrobku. Z tohto dôvodu by mali byť na súvislých plochách použité iba materiály s rovnakým číslom šarže. Materiály s rôznymi číslami šarží treba pred začatím práce zmiešať.
Lesk	Matný.
Skladovanie	Na chladnom a suchom mieste chránenom pred priamym slnečným svetlom. Chráňte pred mrazom. Lehota použiteľnosti v neporušenom balení: minimálne 2 roky od dátumu výroby.
<h3>Spracovanie</h3>	
Vhodné podklady	Minerálne podklady vápenno-cementové omietky sadrové omietky a tmely vápenno-pieskové tehly keramické tehly betón staré nátery s dobrou pevnosťou disperzné omietky disperzné farby sadrokartónové dosky
Príprava podkladu	Podklad musí byť pevný, čistý, nosný a bez látok, ktoré by mohli zamedziť priľnavosti.

	<p>Omietky, tmely: Omietky na báze vápna a cementu: na pevné omietky s normálnou nasiakavosťou naneste bez predošlého náteru. Veľmi nasiakavé porézne omietky dopredu ošetríte vhodným penetračným náterom. Sadrové omietky a sadrokartónové dosky: pred nanesením Capatect Putzgrund 605 zatmeľte škáry, nerovnosti na omietkach a tmeloch obrúste, odstráňte a naneste vhodný penetračný náter.</p> <p>Betón: Povrch pred nanesením očistite v prípade, že sa na ňom vyskytujú látky, ktoré by mohli zamedziť dobrej priľnavosti, či sypké alebo mrviace sa látky.</p> <p>Keramika či neomietnuté murivo: Naneste Capatect Putzgrund 605 bez predošlej úpravy povrchu.</p> <p>Podklady s chybami: Podklad opravte vhodnou maltou.</p> <p>Vrstvy laku, emailu a disperzné farby s dobrou nosnosťou: Matné podklady s nízkou nasiakavosťou ošetríte bez predošlých úprav. Lesklé povrchy, vrstvy laku a emailu treba zdrsniť.</p> <p>Nátery s nedostatočnou nosnosťou: Dôkladne odstráňte vrstvy lakov, emailov a disperzných penetračných náterov, omietky na báze syntetických živíc, lepidlá a odlupujúce sa tapety so zlou nosnosťou. Použite vhodný penetračný prostriedok pre základný náter.</p>
Príprava materiálu	Pred použitím premiešajte.
Nanášanie materiálu	Nanášajte štetcom či valčekom.
Spotreba	Cca 200 g/m ² Presnú spotrebu určte na skúšobnej ploche.
Podmienky spracovania	Počas nanášania a vysychania nesmie byť teplota podkladu a okolitá teplota nižšia než +5 °C. S prípravkom nepracujte v prípade silného vetra, dažďa a na priamom slnečnom svetle.
Čas schnutia	Pri teplote +20 °C a vlhkosti vzduchu 65 % je možné povrch ďalej upravovať za 12 hodín. V prípade nižších teplôt a vyššej vlhkosti vzduchu sa čas sušenia úmerne predlžuje.
Čistenie náradia	Náradie ihneď po použití umyte vodou.
Inštrukcie	
Bezpečnostné upozornenia	Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Likvidácia	K recyklácii odovzdávajte iba celkom vyprázdnené obaly. Likvidujte v súlade so zákonom o odpadoch ako nie nebezpečný (O) odpad. Tekuté zvyšky materiálu likvidujte ako odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11-kód odpadu 08 01 12.
Obsah VOC	Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/ l. Tento výrobok obsahuje max. 1 g/l VOC.
Technické poradenstvo	V tomto tlačive nie je možné prebrať všetky podklady, ktoré sa vyskytujú v praxi, a

	technické postupy natierania týchto podkladov. Ak by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné prekonzultovať to s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.
Servisní stredisko	Tel.: +421 905591584 E-mail: info@caparol.sk

Technická informácia – vydanie: júl 2018

Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stupňa techniky a našich skúseností. S ohľadom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci alebo používateľ nebude zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať naše materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné na plánovaný účel použitia za daných podmienok v objekte. Novým vydaním stráca toto tlačivo svoju platnosť.